



抑制雜草遮光蓆			
試驗項目	單位	試驗方法	物性要求
遮光率	%	CNS 12720	≥90
材質		CNS 13105	PET
拉力強度(縱橫向)	N	CNS 13483	≥1200
伸長率	%		50~85
撕裂強度(縱橫向)	N	CNS 13299	≥200
正向透水率	S ⁻¹	CNS 13298	≥0.8
耐紫外線性		CNS 9024	外觀無變化

*紫外線破弧燈連續照射200小時外觀無變化·抗拉力不得低於原規定之90%

工程名稱	工程說明/修正記錄 NOTES & REVISION	 雨水管理大師 <small>亞勤耐斯有限公司 • 正在旺企業有限公司</small> 台北市北投區清江路247巷8號1樓 Tel : (02)2898-6207 / Fax : (02)2898-6132 coinn@coinn.com.tw	業務號 JOB NO	繪圖 DRAWN	圖名 TITLE	圖號 DRAWING	專業簽證 SIGNATURE & SEALS
	細部設計圖說		設計 DESIGNED	審核 CHECKED		張號 SHEET NO.	